Synohla Renewal Paint System™


- Bra ur hälso- och miljösynpunkt, bedömd av Byggvarubedömningen.
- Klarar emissionskraven för målning inomhus (ISO 16000–9:2024). Ej brandfarligt.
- Bra inträngningsförmåga, följsam, krackelerar ej.
- Enkomponent färg (ingen primer eller härdare behövs).
- Finns i 6 standardkulörer för både golv och vägg.
- Torkar först då den kommer i kontakt med PVC material. Därför torkar inte verktyg så lätt utan kan förvaras i plastpåse.
- Kompletteras med vattenbaserad blank eller matt klarlack för bättre motstånd mot smuts och slitage.
- Lacken kan förses med mönsterpartiklar och antislip R9/R10

INSTRUKTION | SYNOHLA 3P SYSTEM

PREPARE

STEG 1 - RENGÖR


Rengör ytan noggrant. Avlägsna all smuts och polish. Slipa ytan med blå- eller brun 3M-skrubber för att matta eventuell gammal lack.



STEG 2 – FÖRBERED

Fyll skadade områden, sprickor och fogar med specialspackel SP266. Låt spacklet torka, slipa ytan jämn och avlägsna allt damm. Gör alltid färgtest på liten yta, så att färgen fäster & torkar.


För linoleum: Applicera primer 100 g/m^2.



PAINT


STEG 3 – APPLICERA FÄRG

Applicera färgen jämnt med roller. Rekommenderad åtgång är cirka **200 g/m^2**. Vid applicering av en ljus kulör på ett mörkt underlag kan två tunna skikt appliceras i stället för ett tjockt skikt.



STEG 4 – LÅT TORKA


Låt färgen torka över natten. i minst fyra timmar. När beläggningen känns torr, kan ytan täckas med täckpapp för att undvika märken.



PU-COAT

STEG 5 – APPLICERA PU-LACK

Applicera PU-topplacken jämnt med roller. Rekommenderad åtgång är cirka **100 g/m^2**. Dekorflingor kan tillsättas om så önskas. 50 g/m^2 dekor, avlsuta med 50 g/m^2 ren lack.



STEG 6 – SLUTLIG TORKNING

Låt torka minst 1 dygn. Högtrafikerade ytor kan med fördel täckas med täckpapp några dagar så att lacken får härda ordentligt.

